



CROMOGENIA-UNITS, S.A.

Бессольвентный клей

FORZAL ASL 24 A и ASL 21 B

FORZAL ASL 24A и ASL 21B бессольвентный двухкомпонентный клей. Используется для склеивания всех видов пленок: OPP, CPP, HDPE, LDPE, PET, PA, cellophane(DX, XS and DX) и алюминиевой фольги, а также таких пленок как: EVA, EVOH, PVOH, и пр.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОДУКТ	FORZAL ASL 24 A	FORZAL ASL 21 B
Твердые вещества (%)	100	100
Вязкость (При 25°C Brookfield, cPs)	2000-3000	800-900
Реактивная группа	NCO	OH
Плотность	1,15 g/cm ³	0,96 g/cm ³
Цвет	желтоватый	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Пропорции: по весу	FORZAL ASL 24 A	100
	FORZAL ASL 21 B	115-120
по объему	FORZAL ASL 24 A	100
	FORZAL ASL 21 B	130-135

Срок годности.

Срок годности смеси при естественной температуре использования 30 - 45 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ

Температура применения

Температура применения клея 30-40°C.

Расход клея.

В зависимости от используемых материалов, расход клея составляет от 1 до 3 г/м².

ОБРАБОТКА И ВУЛКАНИЗАЦИЯ

Каландрирование

Температура каландрирования 50°C, но возможно применение клея при комнатной температуре.

Вулканизация

Благодаря хорошей адгезии и быстрой вулканизации, производимый продукт можно перематывать и резать уже через 24 часа. Через неделю происходит полное отверждение.

Очистка.

Любая часть аппарата, которая соприкоснулась с продуктом, должна быть очищена соответствующими растворителями сразу же после окончания обработки.

ООО "БИРОТИКС-КОМ"

Украина, 65114, г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 140/а, тел.: 048-797 23 25, факс: 048-797 23 26

Руководитель проекта – Алексей Шавин, моб.: 0990832008, e-mail: a.shavin@birotix.com.ua

www.birotix.com.ua

ПИЩЕВОЙ ПАСПОРТ

Клей серии FORZAL соответствует всем правилам и требованиям FDA часть 175, параграф В, п.175.105, и ЕСС 2002/72/СЕ, о продуктах, соприкасающихся с пищевыми продуктами.

СВОЙСТВА КЛЕЯ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ

После вулканизации и сушки, примененный клей становится прозрачным, без запаха, эластичным и прочным.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантируемый срок годности клея 12 месяцев со дня его производства. В случае если продукт применяется после истечения этого срока, необходимо предварительно провести подготовительные тесты. Хранить продукт в оригинальной плотно упакованной таре при температуре от 5 до 20°C.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

FORZAL ASL-24 А и ASL-21 В содержит малое количество свободного мономера и специально разработан для уменьшения проблем, которые могут возникнуть в момент химической реакции при работе с РЕ.

Т.к. клей FORZAL содержит полиизоцианаты, необходимо остерегаться прямого попадания продукта на кожу.

Исходя из условий работы, используемых материалов и оборудования, вышеуказанную информацию нужно принимать только как рекомендации. Каждый пользователь должен применять продукт, принимая во внимание свои условия и опыт работы.

ООО "БИРОТИКС-КОМ"

Украина, 65114, г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 140/а, тел.: 048-797 23 25, факс: 048-797 23 26
Руководитель проекта – Алексей Шавин, моб.: 0990832008, e-mail: a.shavin@birotix.com.ua

www.birotix.com.ua