



EOC Group

MELTFLEX 2170

ОПИСАНИЕ

Термоклей MF2170 предназначен для использования в переплетных работах, для склеивания корешка (мягкие обложки).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сбалансированные настройки, вязкость и гибкость

Средняя скорость и низкая вязкость делают данный тип клея подходящим для большинства моделей переплетных машин.

Белый цвет

Эстетический вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белый

Покрытие

Стойкое и гибкое

Вязкость (Brookfield)

8000 mPas (150°C)

4000 mPas (175°C)

Точка размягчения (Ring&Ball)

85°C

Open Time

Среднее

Вид

Таблетки

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный клей может применяться на большинстве моделей переплетных машин (нанесение валиком). Рекомендуемая температура нанесения: 160-190 °С. Более высокая температура может быть применима в случае необходимости глубокого проникновения клея.

Если рабочая линия останавливается на неопределенный период, температура емкости с клеем должна быть снижена до 160°C или ниже, на этот период.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется использовать клей в течение 12 месяцев. Хранить клей вдали от солнечных лучей, при температуре ниже 35°C, оберегать от влажности и пыли.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

См. Сертификат безопасности.

ООО "БИРОТИКС-КОМ"

Украина, 65114, г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 140/а, тел.:048-797 23 25, факс:048-797 23 26

Руководитель проекта – Алексей Шавин, моб.: 0990832008, e-mail: a.shavin@birotix.com.ua

www.birotix.com.ua